

Эпоксидная смола SM609

Параметры	Данные
Внешний вид	Прозрачное твердое вещество без механических включений
Эпоксидэквивалент г/эquiv	2400-4000
Содержание омыляемого хлора %	≤0.5
Температура размягчения методом кольца и шара, °C	130-150
Цветность(Гарденер)	≤1
Содержание летучих веществ%	≤1.0

ООО «НОРТЕКС»

101000, Россия, Москва,
Армянский пер, д. 4, стр. 1 АБ
Тел.: (495) 225-44-40 (многоканальный), факс: (495) 550-66-26
E-mail: info@nortex.com.ru; www.nortex.com.ru; www.nortex-chem.ru

ИНН 7701618743 КПП 770101001
р/с 40702810538120108720
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225