# KLJ ORGANIC LIMITED

NEW DELHI , INDIA

## Лист технических данных

## Хлорированный парафин - 52 KD5

| No. | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| 1 | Цвет (HU); Макс | 150 |
| 2 | Удельная плотность при 27 $^{o}$C | 1,28±0,02 |
| 3 | Содержание хлора % | 52±2,0 |
| 4 | Вязкость при 27 $^{o}$C; Пуаз | 15-30 |
| 5 | Кислотность свободных минералов; %; Макс. | 0,01 |
| 6 | Свободный хлор; %; Макс. | Отсутствует |
| 7 | Потери летучих; % при 180 $^{0}$C (4ч); Макс. | 4,00 |
| 8 | Термическая стабильность; % при175 $^{0}$C (4ч); Макс | 0,20 |
| 9 | Теплостойкость; при 180 $^{0}$C (20 мин); Макс | Цвет изменяется в коричневый |
| 10 | Индекс преломления при 27 $^{0}$C | 1,510±0,002 |
| 11 | pH; Мин. | 6.0 |

**Примечание:** Конкретные оценки CP могут быть сделаны по запросу.

Вышеуказанные свойства являются ориентировочными и представляют собой значения, проверенные в наших лабораториях.. Пригодность продукта для конкретного применения может быть проверена перед использованием.